

# Technický list

## DEVOSKYT 0 PLUS

Stěrková hmota **Devoskyt 0 Plus** je univerzální stěrková hmota pro celoplošné a lokální stěrkování stěn a stropů v interiéru. Je také vhodný pro **opravy a vyrovnaní nerovných povrchů**. Vrstvy lze nanášet opakovaně po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Tento materiál je rovněž ideální pro opravy starých povrchů.

### Vhodné podklady:

- omítky (jádrové, vápenné, sádrové aj.),
- beton a pórobeton,
- přesné zdivo,
- cementotřískové desky,
- sádkartonové desky,
- stavební lepidla a další **savé a porézní podklady**.

### Aplikace:

#### **Ručně nerezovým hladítkem**

Po nanesení materiálu na podklad se stěrková hmota vyhladí nerezovým hladítkem. V případě potřeby je možné nanést další vrstvy. Pro dosažení dokonale hladkého a rovného povrchu je doporučeno nanést minimálně dvě vrstvy. Další vrstvu vždy aplikujte až po úplném proschnutí předchozí. Doba schnutí závisí na druhu podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti prostředí. Optimální tloušťka při nanášení jedné vrstvy je do 3 mm. V případě potřeby lze na první vrstvu nanášet libovolný počet dalších vrstev. Pro dokonalé vyhlazení lze povrch po úplném vyschnutí přebrousit (ručně nebo strojně). Plochu je možné také vyrovnat rozmývacím hladítkem.

#### **Stříkáním za použití Airless stroje**

Materiál je možné nanášet i stříkáním, například pomocí strojů Graco T-MAX 506, 507 nebo jiných zařízení doporučených výrobcem pro aplikaci stěrkových hmot.

### Požadavky na podklad

Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, mastnot a biologického napadení. Při rekonstrukcích je nutné důkladně odstranit staré malby a nesoudržné omítky. Podklad je třeba před aplikací ošetřit vhodnou penetrací, například Devos hloubkovou penetrací. Všechny kovové prvky, které přicházejí do kontaktu se stěrkovou hmotou, je nutné ošetřit vhodným antikoročním nátěrem. Doporučená teplota pro aplikaci je minimálně +5 °C. Výrobek není vhodný pro aplikaci na vlhké podklady.

### Technické údaje

Spotřeba: 1-2,5 kg/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě dle kvality a nerovnosti podkladu

Ředění: připraveno k okamžitému použití, případně vodou

Sušina: min. 74 %

Odstín: bílý

Přídržnost k pokladu: min. 0,30 MPa  
Reakce na oheň: A2-s1, d0  
Paroprodyšnost: vysoká, třída V1

#### **Skladování:**

Materiál je třeba skladovat a přepravovat v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30°C. **Nesmí zmrznout!** Chraňte před přímým slunečním světlem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním, neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.

#### **Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:**

Před zahájením práce si pozorně přečtěte pokyny uvedené na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v průběhu skladování.

#### **Likvidace odpadů:**

Odstraňte obsah/obal do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Devos trade CZ, s.r.o., Podnásepní 466/1d, 602 00 Brno  
Tel.: +420 735 755 954, info@devoskyt.cz, www.devoskyt.cz

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Březen 2025.