

TECHNICKÝ LIST

DEVOSKYT BÍLÁ BARVA

MATT

Popis produktu

Devoskyt bílá barva je vysoce kvalitní, zářivě bílý, hluboce matný nátěr na stěny a stropy v interiéru. Díky svým anti reflexním vlastnostem potlačuje odlesky a tím pomáhá zmenšovat nedokonalosti podkladu. Paropropustný povrch pomáhá vytvářet ideální prostředí v interiéru a zároveň splňuje požadavky na dokonalý vzhled. Splňuje požadavky na vysoce estetickou povrchovou úpravu při zachování vysoké funkčnosti. Aplikace je jednoduchá a pohodlná.

Požadavky na podklad

Podklad musí být suchý, čistý a soudržný. V případě nových povrchů aplikujte základní penetrační nátěr materiálem Devoskyt penetrační barva, nebo Devos hloubková penetrace. Poškozené (například popraskané, olupující se) nátěry předchozích barev beze zbytku odstraňte. Vady povrchu vyplňte vhodným materiálem, např. stěrkou Devoskyt. Po řádném vyschnutí naneste Devoskyt penetrační barvu, nebo Devos hloubkovou penetraci. Barva je ideální jako vrchní vrstva na stěrkové hmoty. Dá se aplikovat na štuky, minerální omítky včetně sádrových, sádrokartony, betony. Je ideální volbou pro novostavby.

Teplota pro aplikaci +5 až +25°C.

Způsob nanášení

Před aplikací hmotu důkladně promíchejte. Zamezte vmíchání vzduchových bublinek. V případě potřeby nařed'te max 5% vody. Takto připravenou hmotu aplikujte pomocí válečku nebo štětkou. Materiál je vhodný i pro aplikaci stříkáním. Nanášejte rovnoměrně. Přibližně po 2 hodinách je možné nanášet další vrstvu. Nízké teploty, zvýšená vlhkost prodlužují čas zasychání. Při aplikaci se vyhýbejte průvanu. Nanesený film nabývá plných pevnostních vlastností po 28 dnech od ukončení malířských prací. Po ukončení práce omyjte malířské nářadí vodou. Maskovací pásy je vhodné odstranit ihned po aplikaci.

Vydatnost až 15 m²/l v závislosti na typu podkladu, nasákavosti, struktuře a také způsobu aplikace.

Technické údaje

Těkavé organické sloučeniny (VOC) v nádobě

Směrnice EU 2004/42

Kategorie II/Ag: mezní hodnota EU: 30 g/l (2010)

Tento výrobek obsahuje méně než 5g/l VOC

3Hustota při 20 °C [g/cm] 1,55 ± 2%

Stupeň lesku hluboký mat

Počet vrstev v závislosti na podkladu 1-2

Ředění Voda

Barva bílá

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Výrobek by měl být přepravován a skladován v původním obalu chráněném před povětrnostními vlivy. Teplota skladování a přepravy je od +5 C do +25 C. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu. Nesmí zmraznout. Datum spotřeby je 24 měsíců od data výroby při uzavřeném obalu a předepsaném skladování.

Bezpečnostní předpisy

Při aplikaci dodržujte nezbytná hygienická pravidla, chraňte si oči a dýchací cesty. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte mimo dosah dětí.

V případě nutné lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Likvidace obalů a zbytků materiálu musí být v souladu se všemi místními i mezinárodními předpisy.

Ostatní informace

Informace v tomto technickém listě jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití bylo dosahováno co možná nejlepších výsledků na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Tento technický list ztrácí platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední aktualizace 6/2025